

Isodur DN

材料定义

外观：无色或浅黄色-棕色

溶液中的 NCO 含量： $21.1 \pm 0.5\%$

粘度：950-1550 CPS/23°C

密度：1.16 g/cm³

纯度：≥99%

闪点：约230°C

应用

Isodur DN 旨在用于 PU 水性树脂应用、粘合剂、油漆和涂料以及水性墨水。

使用信息

添加比例：5-6%

初始粘合强度：中等

最终粘合强度：完美

即时剥离强度：中等

最终剥离强度：完美

耐热性：良好

耐黄变/变色性：完美

耐油性：良好

处理、储存和包装

处理和使用 Isodur DN 需要充分的技术和专业知识。请查阅安全数据表并遵守当地安全法规。您国家的法律要求，特别是在避免事故、工作卫生和专利权方面，必须遵守。

Isodur DN 必须储存在密封的原装容器中，温度范围为 5 至 35°C。由于对潮气高度敏感，产品必须始终存放在密封容器中。妥善储存时，其稳定性至少可达 12 个月。如果在低温下储存或运输，可能会形成晶体沉淀，但它们会在室温下重新溶解。

Isodur DN 的可用包装规格：

- 180 kg 桶
- 60 kg 金属罐
- 0.8kg 铝瓶

法规信息

EU REACH 注册：否

Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]

免责声明/条件

Revision: 2025-02-27 / e26c



我们尽力确保所有文档的准确性。然而，我们以善意提供的任何信息或建议，都不包含任何保证或特定适用性的无限声明。我们只对合格的工业用户售卖。产品的使用者有责任仔细研究后，不断地在其特定用途的环境下测试产品及其应用程序。我方产品和数据的使用需要谨慎和小心，完全由用户自己负责。Kautschuk集团不承担由此产生的任何损害责任。我们的一般条款和条件同样适用。

标明的储存和保质期都是自发货日起算的最少保证值。过了这个期限后，产品需要额外的质量控制测试，但可能仍在规定范围之内。有关更多信息，请参阅我们的[保质期政策](#)。

如需获取产品信息的更新，请定期查看此网页：

<https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dn>

