

Isolan PHF

材料定义

化学身份：水性脂肪族聚氨酯，聚酯基

外观：乳白色液体

固含量：38.0 - 42.0%

布鲁克菲尔德粘度（25°C）：50 mPa.s

pH值：约8.0

密度：1.04g/cm³

应用

Isolan PHF是一种低VOC、多功能、中硬度PUR分散体和基础聚合物，适用于织物、PVC或纸张的饰面。Isolan PHF是一种无共溶剂的解决方案，其应用包括：

- 直接涂覆或浸渍合成或天然纺织品/织物或纸张
- 作为转移涂覆和直接涂覆过程的(预)皮肤。

为了增强抗性特性，可以将交联剂融入Isolan PHF中。Isolan PHF可以与转移刻线、丝杆、浸渍、旋转屏幕、刀削或反向滚动涂料器等方法配合使用。根据所选的应用方法，可能需要调整流动、湿润、消泡和流变性。

储存

最佳的储存和处理温度范围是5 °C至30 °C。产品必须避免热和霜冻以保持活性。容器在开启后不得重新存放。在适当的储存条件下，Isolan PHF在货物离开我们的仓库后至少稳定12个月。

包装

Isolan PHF可提供IBC大桶（每桶1000kg）和桶（每桶210kg）。最低订购量为2个托盘，每个托盘有8个桶，或1个IBC大桶。

法规信息

欧盟REACH注册：不适用

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

免责声明/条件

Revision: 2023-09-20 / 1d02



我们尽力确保所有文档的准确性。然而，我们以善意提供的任何信息或建议，都不包含任何保证或特定适用性的无限声明。我们只对合格的工业用户售卖。产品的使用者有责任仔细研究后，不断地在其特定用途的环境下测试产品及其应用程序。我方产品和数据的使用需要谨慎和小心，完全由用户自己负责。Kautschuk集团不承担由此产生的任何损害责任。我们的一般 条款和条件 (</info/toc>)同样适用。

标明的储存和保质期都是自发货日起算的最少保证值。过了这个期限后，产品需要额外的质量控制测试，但可能仍在规定范围之内。有关更多信息，请参阅我们的保质期政策 (</info/shelflife>)。

如需获取产品信息的更新，请定期查看此网页：

<https://cn.kautschuk.com/products/textile/isolan-phf>
(<https://cn.kautschuk.com/products/textile/isolan-phf>)

□□ 这是我们原始产品信息和内容的翻译版本，为了方便您而提供。虽然我们非常重视翻译内容的准确性，但错误和含糊不清的地方仍有可能出现。关于这个话题的最新和权威信息，我们建议您参阅我们的国际版本：[**kautschuk.com/products/textile/isolan-phf \(https://kautschuk.com/products/textile/isolan-phf\)**](https://kautschuk.com/products/textile/isolan-phf)

© **2001-2025 Kautschuk Group** · Isochem Limited · 340 Queen's Road,
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: [**info@kautschuk.com \(mailto:info@kautschuk.com\)**](mailto:info@kautschuk.com)

[**Status \(/status\)**](#) · [**Policies \(/info\)**](#) · [**Privacy \(/info/privacy\)**](#) · [**Terms \(/info/toc\)**](#) · [**Imprint \(/info/imprint\)**](#)